

# モラブアロイ 100-2 HT

Molub-Alloy 100-2 HT

(旧：ビスコテンプ 2)

## — 高温用合成基油グリース —

モラブアロイ 100-2HT は常に高温にさらされる潤滑箇所への高温用合成油グリースです。スライド、ロールベアリングや高温、高荷重の過酷な条件下で給脂間隔の延長を実現します。

製造元:カストロール

- 特性**
- ・優れた熱安定性
  - ・温水や冷水に強い
  - ・過酷な環境下での使用に最適です。
  - ・優れた耐摩擦・耐摩耗性能

- 用途**
- ・高温にさらされる摺動部やロール、スライドベアリング
  - ・熱風ファンベアリング
  - ・オープンや連続乾燥機のカレンダーベアリング
  - ・塗装ライトローリーコンベアのベアリング

**使用温度範囲** :-20~220℃

**使用上の注意** :高温部では、一度に多量のグリースを給脂し長い時間使用するのではなく、少量のグリースをこまめに給脂するのが炭化させないコツです。

**荷姿** : モラブアロイ 100-2 HT.....5kgのみ(※80gや400gジャバラ容器に詰替えが出来ます。)



※写真は、旧名称のものです。



### 代表物性状

項目	試験方法	モラブアロイ 100-2 HT
色	目視	黄白色
増ちょう剤		有機増ちょう剤
密度 @20°C/68°F	g/cm3	1.06
基油		PAO/エステル
基油動粘度 @40°C/104°F	DIN 51562 mm2/sec	120
滴点	DIN ISO 2176 °C/F	>300/>572
混和ちょう度(60ストローク @ 25°C/77°F)	DIN ISO 2137 0.1mm	265-295
混和ちょう度(100,000ストローク @ 25°C/77°F)-60ストロークの変化	DIN 51805 @-20°C hpa	15
耐水性	DIN 51807-1	0



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>