

アルバニヤグリース RA-J

◎ 低温汎用グリース

ジャバラ発売元: ローヤル油機株式会社
グリース製造元: シェルルブリカンツジャパン(株)

特 性:

- 優れた低温性
- 耐熱、耐水性に優れたリチウム系グリース
- 使用温度範囲が広い! $-40^{\circ}\text{C} \sim 130^{\circ}\text{C}$

用 途:

- ・冷凍室内荷役設備各軸受に
- ・冷凍室内ギヤードモーターユニットに
- ・寒冷地向けベルトコンベアキャリアローラー軸受に
- ・寒冷地向け各種機械軸受及び制御ユニット摺動部に



使用温度範囲: $-40^{\circ}\text{C} \sim +130^{\circ}\text{C}$

荷 姿: 400g ジャバラ(弊社充填品) × 1本, 5本, 10本, 20本
16kg缶



アルバニヤグリース RA-J 代表性状	
試験項目・方法・	代表性状
増ちょう剤	リチウム
外観	なめらか、褐色
基油	鉱油
基油動粘度 @40°C JIS K 2283	40
基油動粘度 @100°C JIS K 2283	6.3
混和ちょう度 JIS K 2220 7.	243
滴点、°C JIS K 2220 8.	187
蒸発量 (99°C × 22h) Wt% JIS K 2220 10.	0.3
離油度 (100°C × 24h) Wt% JIS K 2220 11.	1.8

※代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変更場合があります。