

# モービラックス EP

## No. 0, 1, 2

モービラックス EPは、リチウム 12ヒドロキシステアレートを増ちょう剤とし、非鉛系の極圧剤、酸化防止剤、さび止め剤及び腐食防止剤からなります。リチウム 12ヒドロキシステアレートは、過酷な機械的作用によるグリースの軟化を防ぎ耐水洗性を維持します。

### ◎工業用極圧グリース

ジャバラグリース発売元: ローヤル油機株式会社  
グリース製造元: EMGルブリカンツ合同会社

- 特性**
- ・衝撃荷重、重荷重での優れた潤滑性
  - ・高い耐荷重性能
  - ・低温でも良好な機械給脂性
  - ・耐水性、さび止め、防食性に優れている

- 用途**
- ・万能グリースですが、重工業で通常使用される滑り軸受や転がり軸受の潤滑剤として奨められます。
  - ・耐水性、防食性の良さから、例えば製紙の抄紙機、鉄鋼の熱間圧延機、あるいは掘削、トンネル機械、鉬石の粉碎機械など湿気、水と隣り合わせの環境で使用する機械に適します。

**使用温度範囲** : -20℃～130℃

#### ワンポイントアドバイス!

No.0は、集中給油、 No.1は、冬用、 No.2は、一般用(春・夏・秋に)



色見本 (透明黄色)

**荷姿** : No.0※、1、2・・・400gジャバラ(弊社充填品) × 1本, 5本, 10本, 20本, 16kg 缶  
※No.0のみジャバラは、380gです(弊社充填品)。

#### モービラックス EP の代表性状

	モービラックス EP-0	モービラックス EP-1	モービラックス EP-2
NLGI グレード	0	1	2
増ちょう剤	リチウム	リチウム	リチウム
色、目視	ライトブラウン	ライトブラウン	ライトブラウン
混和ちよう度@25℃、ASTM D 217	370	325	280
基油粘度、ASTM D445 cSt '40℃	160	160	160
滴点、D 2265、(C)	190	190	190
四球試験 融着荷重 ASTM D 2596(KG)	250	250	250



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Copyright 2019年7月 Loyalyuki Corporation