

“ 社長イチ押し 自動ドアの開閉機等用グリース ”

マルテンプ PS

No.1 2

発売元：ローヤル油機株式会社

製造元：協同油脂株式会社

特性 ・基油にジエステル油と合成炭化水素を使用している。
・使用温度が広い

用途 ・低温で低トルクを要求されるベアリングに適している。

使用温度範囲：-50～130℃

ワンポイントアドバイス！

適切な間隔で忘れずにグリースアップしましょう！



左：380g 右：80g 弊社充填品)

※ジャバラは No.2 のみです。

荷姿：180kg、18kg、2.5kg×6 缶、2.5kg×1 缶
No.2 のみ・・・380g×1、5、10、20 本(弊社充填品)、
” ・80g×1、5、10、30 本(弊社充填品)



代表性状

試験項目		試験方法	マルテンプ PS No.1	マルテンプ PS No.2
増ちょう剤		-	リチウム石けん	
基油		-	ジエステル+合成炭化水素油	
外観		-	白色粘ちょう状	
混和ちょう度		JIS K 2220 7.	320	275
銅板腐食 (100℃、24h)		JIS K 2220 9.	緑色または黒色変化なし	
滴点 °C		JIS K 2220 8	189	195
離油度 (100℃、24h)、質量%		JIS K 2220 11.	5.2	3.5
混和安定度		JIS K 2220 15.	373	360
低温トルク (-50℃) mN/m	起動トルク	JIS K 2220 18.	120	150
	回転トルク		38	35
軸受防錆 (52℃、48h)		ASTM D1743-73	#1	#1

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

2022年5月改編



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Copyright 2020 年 1 月 Loyalyuki Corp.