

## 超万能用リチウム複合グリース

### 【リチウムコンプレックス(複合)グリース】

脂肪酸と二塩基酸の混合体に水酸化リチウムを反応させることで、繊維構造を作ります。

滴点が300℃以上あり、耐熱性・耐水性・機械的安定性に優れ、一般のリチウムグリースと比較しても高温で長寿命である。

### 《リチウムコンプレックスグリースの用途》

1. 超万能用グリース。
2. あらゆる産業機械から大型車両・建設機械に。
3. 特に高温・高荷重箇所の軸受け。
4. 耐水・耐腐食性が、大変良好である。

### 【リチウムコンプレックス(複合)グリース】

●●: 当社充填品 ●メーカー充填品

区分	ローヤル油機	住鋳潤滑剤	カストロール (モラブアロイ)	JXTGエネルギー	エクソンモービル	出光興産
						コスモ石油
鋳油系 (-20~200℃)	(淡黄色) ローヤルゴールド 0, 1, 2 (*154)	マルチグリスEX スミプレックスMP 0, 1, 2	モラブアロイ 860/150ES 0, 2 (黒色)	タフリックスMP 1, 2	(緑色) ユニレックスN 2, 3 (*115)	(薄緑) エポネックスSR 0, 1, 2
80gジャバラ	2*1本~●					2*1本~●
400gジャバラ	1*20本, 2*1本●	0 1 2*20本●	2*20本●	1, 2*20本●	2*1本 3*1本●	0*10本 1、2*1本●
700ccジャバラ		700cc*6本●		630g*6本●		
MoS2添加 鋳油系 (-20~200℃)	(黒色) ローヤルブラック 1, 2 (*143)	(黒色) スミプレックスPS 0, 1, 2	モラブアロイ 860/220ES 0, 1, 2 (黒色)	(有モリ) タフリックスRB 0, 1, 2		コスモ石油 (有モリ) スーパー銀河 1, 2
400gジャバラ	1*20本 2*20本●	1 2*20本●	0 1 2*20本●	0 1 2*20本●		2*20本●
低速・高荷重用 高粘着性鋳油 (-20~200℃)	(淡黄色) ローヤルゴールドKN 1, 2 (*517)				(青色) モービル XHP 221, 222	
400gジャバラ	1*1本, 2*1本●				222*1本~●	
MoS2添加 高粘着性鋳油 (-20~200℃)	(黒色) ローヤルブラックKN 1, 2 (*517)	(黒色) スミプレックス L-MO 0, 1, 2 (*517)	モラブアロイ 860/460ES 1 (黒色)			
400gジャバラ	1*20本, 2*1本●	1 2*20本●	1*20本●			
合成油系 (-40~200℃)		(白) スミテック103 1 (*400)			モービリス SHC-100 (赤) 2	
400gジャバラ		1*1本●			0.38kg筒式*10本	
合成油系 (-40~150℃)					モービリス SHC-220 (赤) 2	
筒式カートリッジ					400g*1本~●	
特殊用途 (-40~150℃)		(白) スミプレックス BN 0, 1, 2		風力発電機用→	モービル SHC-460WT(赤) 1.5	
400gジャバラ		1 2*20本●		筒式カートリッジ→	400g*1本~●	

(\*: 基油粘度の数値)

2020年2月更新

Copyright(C)2019年4月 Loyal Corporation