

ネジ焼付き防止用固体潤滑剤

二硫化モリブデンのほかグラファイトや銅・ニッケル・窒化ホウ素(ボロンナイトライド)等の金属微粉末を高濃度に配合したペースト状製品です。

高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、長期にわたり磨耗やスティックスリップ、焼き付きを防止します。

《ネジ焼付き防止剤の種類》

1. 二硫化モリブデン (MoS₂): -180~400℃
2. グラファイト (C): 耐熱性 600℃ 潤滑性良好
3. 銅 (Cu): 耐熱性 1000℃、進展性に富む。
4. ボロンナイトライド (BN): 1200℃耐腐食性良好
5. ニッケル (NI): 耐熱性 1400℃

【ネジ焼付き防止剤】

区分	住鋳潤滑剤	フックスジャパン	スペロ機械	ダウコーニング (モリコート)	ネバーシーズ	ダイゾーニチモリ
			大東潤滑			その他メーカー
ネジ焼付き他 (~1,100℃)	モリペースト AS AS-S (銅褐色)	グライトモ 165 (グレーブルー)	スモコン (銅褐色)	1000ペースト (褐色)	標準グレード NSBT-8 NS-160 (銀白色)	DBペースト100N 500g 3kg DBペースト200N
容量	500g 2.5kg 16kg	250g×12 1kg×5	1.5kg	100g 1kg 5kg	227.4g 454g	3kg 18kg
ステンレス用 ネジ焼付き他 (~1200℃)	スミペースト BN (白色)	グライトモ 155 (白色)		P-37ペースト	(銀灰色) 高温ステンレス NSS-160 NSSBT	
容量	100g 1kg	ブラシ付250g×12 受注輸入品		500gブラシ付き	454g	
スプレー ネジ焼付き他 (~1200℃)	スミペースト BN スプレー(白色)	グライトモ 165スプレー	LM-0901			
容量	420ml×6本	400ml×12本	300ml*6本			
ネジ焼付き 腐食防止用 (~800℃)	SB NSペースト スミペースト NS (灰銅色)	グライトモ 165			マリナーズチョイス NMCBT-16 NMC-42B パイプコンパウンド NPBT-8	
容量	1kg	250g×12 1kg×5				
スプレー ネジ焼付き他 (~800℃)	SB NSペースト スプレー			1000ペースト スプレー	標準グレードスプレー NSA-16	
容量	420ml*20本			300ml*48本	354g*12本	
スプレー ネジ焼付き他 (~800℃)	スミテンプグリス スプレー(黄金色)					
容量	420ml*12本					
原子力用 ネジ焼付き他 (~1300℃)					ニッケル・スペシャル 原子カグレード NG-165 NGBT-8	
容量					454g 227.4g	

2024年9月更新

©2014年5月 Loyal Yuki corporation