

浄水場&下水処理場(ルーツブロワ&NSF“H1”)のグリース

《ルーツブロワ用グリース》

1. ルーツブロワ(アンレット)の軸受け
2. 耐水性・錆止め性に優れています。
3. 低温性に優れ、長寿命ベアリンググリースです。



1. ルーツブロワ(アンレット)用グリース

●当社充填品 ●メーカー充填品

区分	モメンティブP・M	JXエネルギー	JXエネルギー
品名	シリコングリース TSK5401L	ENSグリース	マルティノック ウレア
外観	黄色	半透明白色	白色
増ちょう剤	リチウム	ウレア	ウレア
基油	シリコン	エステル油	鉱物油
NLGI No.	306	267	290
基油動粘度		27	11.8 (100℃)
使用温度範囲	-40~150℃	-40~175℃	-20~175℃
80gジャバラ	80g*1本~●		
400gジャバラ	380g*1本~●	400g*1本~●	400g*1本~●
その他	箱(380g*20本)●	箱(400g*20本)●	箱(400g*20本)●

2. 浄水場・フロキュレータ(食品機械NSF“H1”認証)用グリース

【浄水場・フロキュレータ等の水中用グリース】

●当社充填品 ●メーカー充填品

区分	エクソンモービル (EMG)	住鉱潤滑剤	カストロール (オプチモール)	住鉱潤滑剤	カストロール (モラブアロイ)	ベルレイ
品名	モービル SHCポリレー 222	アリピオHD	Obeen UF オビーンUF	ホワイトアルコム	Foodproof フードプルーフ 823FM	Bel-Ray No-Tox ノートックスクリアー
外観	白色	白色透明	茶色透明	白色	白色	無色透明
増ちょう剤	ポリウレア	アルミニウム複合	アルミニウム複合	アルミニウム複合	アルミニウム複合	アルミニウム複合
基油	PAO	PAO	PAO	流動パラフィン	流動パラフィン	流動パラフィン
NLGI No.	2	1.5(300)	2	0 1 2	0 1 2	1 2
基油動粘度	220	460	544	70	192	104
使用温度範囲	-30~160℃	-40~200℃	-30~140℃	-20~200℃	-30~120℃	-20~177℃
80gジャバラ	80g*1本~●					
400gジャバラ	400g*1本~●	箱(400g*12本)●		No.2は400g*1本●	箱(400g*20本)●	箱(400g*10本)●
その他	16kg	16kg	18kg	2.5Kg、16kg	18kg	35LB

※PAO: Poly Alpha Olefinは合成油です。流動パラフィンは鉱物油です。

2015年10月改編

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL 0246-32-6657 FAX 0246-32-6658 <http://www.loyal-grease.jp>