

# モラブアロイ CH 22、100

Molub-Alloy CH 22、100

(旧：モラブアロイ チェーンオイル)

## ー 各種チェーン用オイル ー

カストロール モラブアロイ CH 22、100 は、幅広い用途に使用可能な固体潤滑剤入りの汎用チェーンオイルです。

特に、低粘度鉱油系潤滑油が推奨されるチェーン用途に適します。

製造元:カストロール

- 特性**
- ・Eco-Solutions製品として、環境を考慮した潤滑剤です。
  - ・モラブアロイ固体潤滑剤の配合により、境界潤滑の摩擦を低減します。
  - ・薄膜で強固なドライフィルムを形成し、チェーンの寿命延長。
  - ・半乾燥状態なので土砂や錆を寄せ付けません。

**使用温度範囲** :-43~90°C (断続的:~150°C)

- 用途**
- ・住宅用建材工場、鋳物工場、採石場、製粉工場等の土砂や粉塵の多い現場のチェーンやワイヤーロープに最適です。
  - ・各種チェーンやコンベアの潤滑に適します。
  - ・ワイヤーロープの潤滑に適します。
  - ・オイル状では給油しづらい場合は、スプレー製品をお薦めします。

- 荷姿**
- ・16.8kgプラ缶、
  - ・CH-22のみ:400ml\*バラ、400ml×12本(箱)



試験項目			モラブアロイ CH		
			22	100	
基油			鉱物油	鉱物油	
ISO粘度グレード			22	100	
密度	ASTM D4052/ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0.891	0.909	
引火点-開放式	ASTM D92/ISO 2592	°C/°F	170/338	205/400	
流動点	ASTM D97/ISO 3016	°C/°F	-45/-49	-24/-11	
基油動粘度	ASTM D445/ISO 3104	40°C/104°F	mm <sup>2</sup> /s	22	108
		100°C/212°F	mm <sup>2</sup> /s	3.9	10.4
4球摩耗試験	ASTM D2266	mm	0.5	0.5	
残留炭素-コントラツ試験	ASTM D189/ISO 6615	質量%	0.02	0.05	



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>