

# モービルグリース XHP 221, 222

モービルグリースXHP 221,222 は、複合石けんグリースで、抜群の粘着性、構造安定性、耐水性および高温性能を有した製品で、最も過酷な水中浸漬条件下でも本来の潤滑性能および保護性能を有する。NLGI 規格のグレード1 及び 2 のちょう度(基油粘度:ISO VG220)を有しています。さらに、高い滴点を特徴とし、その最高推奨使用温度は140°Cに達します。

## ◎耐水性グリース

ジャバラグリース発売元: ローヤル油機株式会社  
グリース製造元: EMGルブリカンツ合同会社

- 特 性**
- ・抜群の耐水洗性と耐散水性
  - ・優れた高粘着・結合性
  - ・最高推奨使用温度 140°C
  - ・優れた錆・腐食防止性
  - ・水のかかる軸受や高荷重の軸受

- 用 途**
- ・工業・自動車・建設および船舶用。
  - ・クレーン車のブーム、水中ブルドーザー、水門、火力発電所の取水口

**使用温度範囲** : -20°C~140°C

### ワンポイントアドバイス!

軸受の稼働状態に応じて、適正に給脂する。



色見本 (濃い青)

**荷 姿** : 16kg ポリ缶

**222のみ**……400gジャバラ(弊社充填品)×1本, 5本, 10本, 20本

### モービルグリース XHP 221,222 の代表性状

	221	222
NLGI グレード	1	2
増ちょう剤	リチウム複合石けん	リチウム複合石けん
色、目視	青色	青色
混和ちょう度@25°C、ASTM D 217	325	280
基油粘度、ASTM D445 cSt '40°C	220	220
滴点、D 2265、(C)	280	280
四球試験 融着荷重 ASTM D 2596(KG)	0.5	0.5

2020.6/22 改編



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Copyright 2019年9月 Loyalyuki Corporation