

# モービル SHC ポリレー

## 222 462

◎食品用ポリウレアグリース

ジャバラグリース発売元:ローヤル油機株式会社  
グリース製造元:EMGルブリカンツ合同会社

- 特性**
- ・NSF H1 に登録され、食品加工機械に適している。
  - ・最高 170°Cまで使用可能
  - ・ポリウレアを増ちょう剤としている合成系グリース。
  - ・耐荷重性・耐水性・耐腐食性に非常に優れている。

- 用途**
- ・高荷重のすべり軸受とこがり軸受に
  - ・蒸気加熱されたロール、排気ファン軸受、フェルトロール軸受、加熱炉コンベア軸受など、極端な温度に対応できる。

### ワンポイントアドバイス!

食品用機械はステンレス製が多いのでグリース切れを起こさないように給脂してください。

**使用温度:** -30°C(462は-20°C) ~ 170°C

**荷姿:** 222のみ80gジャバラ(弊社充填品)×1本, 10本, 30本,  
400gジャバラ(弊社充填品)×1本, 5本, 10本, 20本,  
390g筒式×10本, 16kg 缶



222

色見本 (白)



462

色見本 (白)



### 代表性状

	モービル SHC ポリレー 222	モービル SHC ポリレー 462
NLGI グレード	2	2
増ちょう剤のタイプ	ポリウレア	ポリウレア
色、目視	白	白
動粘度、ASTM D445 cSt @40°C	220	460
混和ちよう度 25°C ASTM D217 0.1mm	280	280
滴点、ASTM D 2265、(°C)	260	270
水洗耐水度、79°C ASTM D 1264、wt% 損失	7	5
シエル四球試験 摩耗こん径、ASTM D 2266、mm	0.45	0.45
シエル四球試験 融着荷重、ASTM D 2569、kg	400	400

2020年3月18日作成

copyright©2020年3月 Loyal-yuki Corp.



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>