

省エネ・長寿命ボールベアリング用グリース

低粘度の特殊合成油採用。高温安定性にも優れる。

スミテックMG430



電動機の軸受に



直動装置に



ボールねじに



NET.400g×20
(Code 223665)
NET.2.5kg×2
(Code 223672)
NET.16kg
(Code 223675)

▼外観



高温下での酸化劣化・油の蒸発が少ない。

一般的な鉛物油系グリースと比較して、高温に長期間さらされても酸化劣化・油の蒸発が少ない長寿命のベアリング用グリースです。

■ 高温軸受試験の耐久時間比較



-50~150°Cで使用可能なワイドレンジグリース

優れた高温安定性と低温特性により広温度範囲で使用可能です。


■ 一般用グリースとの使用温度範囲の比較



極低温下でも安定したトルクを維持。

グリースの飛散を抑えた硬いグリースでありながら、極低温下でも安定したトルクを維持する省エネ・低トルク型のベアリング用グリースです。

■ 低温トルク試験の比較



■ 本カタログについてのご注意

●本カタログに記載したデータは代表値であり、保証値ではありません。また製品の性能向上のため、予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

●本カタログ用途の記載は一例であり、ご使用前に貴社の責任において充分に評価され、性能、効果ならびに安全性をご確認ください。また、記載の用途は、いかなる特許をも侵害しないことを

保証するものではありません。
●製品をご使用の際は、製品本体に表示している説明文及び安全データシート(SDS)をよくお読みください。

■ 代表性状

本品は消防法上、非危険物です。

| 項目 | 条件 | スミテック MG430 |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 混和ちよう度 | 25°C 60回混和 | 251 |
| 増ちよう剤 | — | リチウム石けん |
| 基油 | — | 合成油 |
| 滴点(°C) | — | 192 |
| 離油度(質量%) | 100°C,24h | 0.8 |
| 銅板腐食 | 100°C,24h | 合格(黒色または緑色変化なし) |
| ロール安定度 | 80°C,2h | +70 |
| シェル4球 耐荷重能 (N) | 融着荷重 WL 1760rpm 10sec | 1,236 |
| 基油動粘度(mm^2/s) | 40°C | 26 |



<http://www.sumico.co.jp/>

▶本社・163-0575 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル TEL(03)3344-6835
▶営業拠点 東京(03)3344-6804 大阪(06)6223-7721 名古屋(052)963-2368 仙台(022)217-6515 九州(092)411-7200
▶住鉱潤滑剤貿易(上海)有限公司 200051 上海市長寧区仙霞路317号 遠東国際広場B棟 TEL 86-21-6235-0623

住鉱潤滑剤株式会社